




クロス・ガスケット CLOTH GASKET

大一工材株式会社
〒583-0037 大阪府藤井寺市津堂 4-319-4
TEL: 072-931-0555
FAX: 072-968-9799
http://www.dai-ichi-mtl.com

マンホール・ガスケット クロス・ガスケット ガスケット・テープ

各種クロスに目地材として耐熱性ゴムパウンドを塗布し、各種マンホール形状・寸法に縫製したガスケットです。クロスガスケットは機密性が充分ではない為に、多少の漏れを許容できる場所での使用をお勧めします。尚、弊社ではシール性を高めるための改良を進めております。

製品名	製品番号	基布名	最高使用温度	用途
 マンホール・ガスケット	#2510	ガラス・クロス	400℃	低圧蒸気、排気ガス、等のマンホール、ハンドホール、オートクレーブ、大口径のフランジ。
	#2800	シリカ・クロス	1000℃	
	#2021S-R	セラミック・クロス	800℃	ディーゼルエンジンの排気管、煙道マンホール、ボイラー燃焼口のシール材。
	#4110	スーパー・セラミック・クロス		
	#2520	焼成ガラス・クロス	500℃	耐薬品性や化学性を要求されるダクト酸性排ガス等の腐食性ガス、一般ガス。
	#2510TcW	ガラス・クロス	300℃	
 ガスケット・テープ	#2510	ガラス・クロス	400℃	低圧蒸気、排気ガス、熱風、等のマンホール、ハンドホール、オートクレーブ、大口径のフランジ

漏れ量テスト

テスト条件：流量－5Kpa (約1700ml/min)
トルク－100NM (ボトル1本)
サイズ－FF5K-150A

品番	常温	550℃×5HR.	600℃×5HR.	650℃×5HR.	250℃×2HR.
#2510 (T/#1374相当品)	39	59	32		
#2510 (従来品)	45	77	36		
#2021S-R (T/#1400TH相当品)	105		249		
#4110 (T/#1400-S相当品)	115		128		
#2610EV	0-1				3-5

* データは実測値であり保証値するものではありません。

(参考) 転載	常温		700℃×16HR.	800℃×16HR.
T/#1400TH	129	JIS 10K , 150AFF 締付面圧：9.8N/m ² 内 圧：9.8Kpa	544	
T/#1400TH (改良前)	396		1000以上	
T/#1400-S	125		477	530

耐熱性断熱用紡織品：耐炭化カーボン・クロス/リボン、セラミック・クロス/リボン、膨張黒鉛製クロス/リボン、シリカ・クロス/リボン、耐熱処理ガラス・クロス/リボン。SuS316 フォイル入り膨張黒鉛シート、各種ガスケット材。



dai-ichi 品番と他社製品番号の対照表

お知らせ

此の度、弊社では、より弊社製品を御理解いただくため、他社製品と弊社製品との互換性を素早く判断出来る様、品番対照表を作成いたしましたので、ぜひお役立て下さい。

今後とも dai-ichi 製品をよろしくお願いいたします。

品名	ゴム引きガラス・クロス・ガasket	ゴム引きスーパーセラミック・クロス・ガasket	ゴム引きセラミック・クロス・ガasket	ゴム引きセラミック・クロス・ガasket (黒鉛塗布品)
dai-ichi 品番#	2510	4100 (N社相当品は4110)	2021S-R	2021S-RG
VALQUA/#	N214		N314	
TOMBO/#	1374/1364	1400-S	1400-TH	1400-THG
基布 (dai-ichi 品番#)	3510	4100	4021S	4021S

仕様変更に伴う品番の変更がある場合がございます。