クロス・ガスケット
CLOTH　GASKET

大一工材株式会社
〒583-0037 大阪府藤井寺市津堂 4-319-4
TEL：０７２－９３１－０５５５
FAX：０７２－９６８－９７９９
http://www.dai-ichi-mtl.com

マンホール・ガスケット
クロス・ガスケット
ガスケット・テープ

各種クロスに目地材として耐熱性ゴムパウンドを塗布し、各種マンホール形状・寸法に縫製したガスケットです。
クロスガスケットは機密性が充分ではない為に、多少の漏れを許容できる場所での使用をお勧めします。
尚、弊社ではシール性を高めるための改良を進めております。

製　品　名	製 品 番 号	基　布　名	最高使用温度	用　途
マンホール・ガスケット 	＃２５１０	ガラス・クロス	400℃	低圧蒸気、排気ガス、等のマンホール、ハンドホール、オートクレーブ、大口径のフランジ。
	＃２５１０Si			
	＃２５１０Ｇ			
	＃２５１０Ｓ	SUS 補強 ガラス・クロス		
	＃２５１０ SN		600℃	
ガスケット・テープ	＃２８００	シリカ・クロス	1000℃	
	＃2304S	TAF-Bio クロス ※RCF 除外品	800℃	ディーゼルエンジンの排気管 煙道マンホール、ボイラー燃焼口のシール材。
	＃2304S-Si	TAF-Bio クロス ※RCF 除外品		
	＃２１１０	スーパー・バイオ・クロス ※RCF 除外品		
	＃2304ST	TAF-Bio クロス ※RCF 除外品		
	＃２５１０TcW	ガラス・クロス	300℃	耐薬品性や化学性を要求されるダクト 酸性排ガス等の腐食性ガス、一般ガス。

漏れ量テスト

テスト条件：流　量　－5Kpa　　（約 1700ml/min）
　　トルク　－100NM　　（ボルト１本）
　　サイズ　－FF5K-150A

（ml）

品　　番	常　温	550℃×5HR.	600℃×5HR.	650℃×5HR.	700℃×5HR.	250℃×2HR.
＃２５１０　（T/#1374 相当品）	39	59	32			
＃２３０４S TAF-Bio (T/#1420-TH 相当品)	60				98	
＃２１１０　（T/#1420-S 相当品）						

＊　データは実測値であり、保証値ではありません。

（参 考）転 載	常　温		700℃×16HR.	800℃×16HR.
T/#1400-TH	129	JIS 10K , 150A FF 締付面圧：9.8N/mm² 内　圧：9.8Kpa	544	
T/#1400-TH（改良前）	396		1000 以上	
T/#1400-S	125		477	530

耐熱性断熱用紡繊品：耐炎化カーボン・クロス/リボン、セラミック・クロス/リボン、膨張黒鉛製クロス/リボン、シリカ・クロス/リボン、耐熱処理ガラス・クロス/リボン。SuS316 フォイル入り膨張黒鉛シート、各種ガスケット材。